



振华新材料（东营）有限公司

顺丁橡胶分析报告单

生产厂家	振华新材料（东营）有限公司		生产批次	2022.05.06.458（1）	
执行标准	GB/T 8659-2018		分析时间	2022年05月08日	
检验内容					
项目	质量指标			检验结果	检验方法
	优等品	一等品	合格品		
外观	浅色半透明，初级形状为块状，不含焦化颗粒、机械杂质及油污		浅色半透明，初级形状为块状，不含机械杂质	浅色半透明，初级形状为块状，不含机械杂质、焦化颗粒和油污	目测
挥发分（质量分数）/%	≤0.50	≤0.80	≤1.10	0.22	GB/T 24131.1-2018 热辊法
灰分（质量分数）/%	≤0.20			0.01	GB/T 4498.1-2013 方法A
生胶门尼黏度/ ML（1+4）100℃	45±4	45±5	45±7	42.5	GB/T 1232.1-2016
混炼胶门尼黏度/ ML（1+4）100℃	≤65	≤67	≤70	63.4	GB/T 1232.1-2016
300%定伸应力 /MPa	25 min	7.0-12.0		8.5	GB/T 8660-2018 C2 法混炼 GB/T 528-2009 测定，采用I型裁刀
	35 min	8.0-13.0		8.9	
	50 min	8.0-13.0		9.6	
拉伸强度 （35 min）/MPa	≥13.2			15.5	
拉断伸长率 （35 min）/%	≥330			440	
检验结论：优等品					
备注：					

分析：张少杰

复核：朱少娟

审批：[Signature]