



品质报告

报告日期 : 10/25/2022

发货单号 : 80365184

客户 : 宁波道源橡塑科技有限公司
发送地 : 福建省莆田市秀屿区笏石工业区
订单号码 : TU20221011001
重量 : 18.900 吨
品别 : TAIPOL BR-0150

检测项目 \ 批号	21019	21020	规格	试验方法
门尼粘度 ML1+4 (100°C)	43	43	38-48	ASTM D-1646
挥发分 (%)	0.21	0.25	0.50 max.	ASTM D-5668
灰分 (%)	0.06	0.06	0.20 max.	ASTM D-5667
物性测试				ASTM D-3189
混炼胶门尼粘度 ML1+4	66	66	75 max.	ASTM D-1646
拉伸强度 35' (kg/cm ²)	160	160	130 min.	ASTM D-412
扯断伸长率 35' (%)	416	416	300 min.	ASTM D-412
定伸应力 25' (kg/cm ²)	102	102	75-115	ASTM D-412
(300%) 35' (kg/cm ²)	107	107	85-125	ASTM D-412
50' (kg/cm ²)	109	109	85-125	ASTM D-412
批重量 (吨)	15.225	3.675		

BASED ON CARBON BLACK IRB#9

本公司保证这批橡胶已经过检测并且其数据符合我司规格。

品保主管 : 黄陶

