

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

СКН 2665/NBR 2665 NT

Каучук синтетический бутадиеннитрильный

Synthetic butadiene-acrylonitrile rubber
合成丁腈橡胶

Завод изготовитель АО «Красноярский завод СК», пер. Каучуковый 6, Красноярск, 660004, Россия
Manufacturer JSC «Krasnoyarsk synthetic rubber plant», per. Kauchukovyi 6, Krasnoyarsk, 660004, Russia
生产厂家 克拉斯诺雅尔斯克 合成橡胶厂 股份公司 俄罗斯 克拉斯诺雅尔斯克市 橡胶 街 6 号 邮政编码 660004

Партия № / Lot № / 批号 107
Дата изготовления / Data of manufacture / 产日期 01.2022

Показатель Test□ 评定质量	Требования НД□ Specification□ 要求	Результат Results□ 结果	Метод испытания Testing method□ 测试方式方
Вязкость по Муни MML 1+4 (100° C), условные единицы, MV 2000 / □ Mooney Viscosity MML 1+4 (100° C), conditional units, MV 2000 / □ 门尼粘度 1+4 (100° C) 约定单位	среднее□ /average/平均	64	ГОСТ Р 54552/вальцованный каучук (on the base of ASTM D 1646/milled rubber)
	min	62	
	max	66	
Массовая доля связанного нитрила акриловой кислоты, %□ Bound acrylonitrile, % / 含丙烯腈 %	27-30	29	ТУ 38.30314-2006 метод Б/method Б (supplier method)
Массовая доля летучих веществ, %□ Volatile content, % / 挥发份 %	≤ 0,8	0,1	ТУ 38.30314-2006 метод Б/method Б (supplier method)
Массовая доля золы, % **□ ASH content, % ** / 总灰份 % **	≤ 0,5	0,3	ГОСТ Р 54545 (on the base of ASTM D 5667, part A)
Тип антиоксиданта□ Antioxidant type / 类型抗氧化剂	не окрашивающий/ non staining/ 无颜色	не окрашивающий / non staining / 无颜色 (CAS No. 119-47-1)	
Вариант А/option A; 145° Cx50 min.ГОСТ Р 54556; ГОСТ Р 54554 (on the base of ASTM D 3187; ASTM D 3182)			
Условное напряжение при 300% удлинении, МПа *□ Modulus at 300%, МПа * / 拉伸300%强度 *	≥10	12,1	ГОСТ Р 54553 (on the base of ASTM D 412)
Условная прочность при растяжении, МПа *□ Tensile strength, МПа * / 拉伸强度 *	≥24	26,4	
Относительное удлинение при разрыве, % *□ Elongation at break, % * / 扯断伸长率 % *	≥475	522	
* - информационные данные последних испытаний, контроль показателей проводится в каждой 2-й партии / Information data from last tests control parameters is carried out in every 2 th lot / 最后测试检测信息指标每次在第二批胶□ ** - информационные данные последних испытаний, контроль показателей проводится не реже 2-х раз в год для каждой выпускаемой марки каучука / information data of the latest tests, the quality measure control is conducted not less than twice a year for the each produced grade / 最新测试数据 · 每个生产的橡胶牌号每年至少进行2次性能检测 *** - показатели факультативные, не являются браковочными, определение обязательно для набора статистических данных / Information data, these parameters are not reason for any complaints / 指标不是必须的, 不作为废品依照, 用来收集统计数据□ Качество продукции соответствует требованиям ТУ 38.30314-2006 изм. № 1-9 / Product quality ratings satisfy the requirements of TU 38.30314-2006 modification № 1-9 / 质量符合厂 技术 指标 要求 ТУ 38.30314-2006 № 1-9 Инженер по качеству / Quality engineer / 质量专家签字 : Градович М.В.		Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ 38.30314-2006 изм. № 1-9 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения□ The producer guarantees compliance of the product with the requirements of TU 38.30314-2006 modification № 1-9, assuming the consumer follows the transportation and storage guidelines / 生产厂家 保证按产品技术 指标要求 ТУ 38.30314-2006 № 1-9顾客得需要势行运输储存要求条件□ Гарантийный срок хранения продукции 18 месяцев от даты изготовления /□ Shelf life is 18 months from the date of manufacture /□ 产品保质期 : 18个月	

Техническая поддержка клиентов/Technical support service/技术支持顾客 Тел/ Tel +7-499-724-27-66□ E-mail techservice@sibur.ru 电子邮箱
电话

Данный сертификат качества был сформирован автоматически и действителен без подписи. This quality certificate is created electronically, it is valid without signature.